

## Technische Fiche

# ProGold

# Overschilderbaar Vliesbehang

### Omschrijving

ProGold overschilderbaar vliesbehang is een dimensiestabiel, glasvezelvrij en gladde muurbekleding die samengesteld is uit cellulose.

Kan ook gebruikt worden als basis om te behangen. Leverbaar in 130 of 150 gr/m<sup>2</sup>.

Overschilderbaar met Sigma latex- en acrylverven .

### Gebruiksdoel

Het afwerken van wanden en plafonds zowel bij nieuwbouw als bij renovatie en onderhoud. Toepasbaar op verschillende ondergronden

### Voornaamste kenmerken

- Maatvast.
- Glasvezelvrij
- Irritatievrij
- Eenvoudig aan te brengen.
- Stoot- en slagvast.
- Overbrugt kleine scheuren en barsten.
- Naadloos te verwerken.
- Overschilderbaar met dispersiemuurverven.
- Moeilijk ontvlambaar.

### Kleur en glans

Onafgewerkt: Wit

Wij adviseren om dit product altijd te overschilderen. (zie hoofdstuk systemen)

### Basisgegevens

Vliesbehang 130 Gr		Vliesbehang 150 Gr	
Gewicht (ISO 536)	+/- 130 Gr/m <sup>2</sup>	Gewicht (ISO 536)	+/- 150 Gr/m <sup>2</sup>
Dikte (ISO 534)	+/- 285 µm	Dikte (ISO 534)	+/- 325 µm
Afmeting	25m x 1m	Afmeting	25m x 1m
Brandklasse	C-s1, d0	Brandklasse	C-s1, d0

### Ondergrond- condities

De ondergrond moet schoon, droog, vlak, vast, vrij van stof, egaal van kleur en licht absorberend zijn. Te sterk zuigende, niet vaste en korrelige ondergronden (ook gipsplaten) met een hechtprimer behandelen en goed laten drogen. De hechtprimer zo verdunnen dat de ondergrond niet volledig afgesloten is.

## Technische Fiche

# ProGold

# Overschilderbaar Vliesbehang

### Verwerkings- condities

Het vlies afsnijden met het ProGold Afbreekmes of eventueel afknippen (op kamer hoogte plus 5 à 10 cm overlengte). Over de breedte van 1 à 2 banen de ProGold vliesbehanglijm met een ProGold vachtroller gelijkmatig aanbrengen. Machinaal aanbrengen met een behanglijmapparaat is uiteraard ook mogelijk. Slechts zoveel lijm aanbrengen als in 20 minuten kan worden verwerkt. De eerste baan langs een uitgezette loodlijn in de nog natte lijmfilm aanbrengen en met de ProGold Behangspatel in neerwaartse richting tegen de wand drukken. De overlengte bij het plafond en de plint afsnijden. Correcties zijn mogelijk binnen de open tijd. Voor de volgende banen dezelfde werkwijze; elke baan wordt stotend geplakt (rand tegen rand)

### Systemen\_progold

#### Onbehandelde minerale ondergrond

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- De ondergrond vlak en glad pleisteren overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria 'stukadoorwerk binnen': Groep 1.
- Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Sigmafix Universal.
- ProGold Vliesbehanglijm aanbrengen.
- ProGold overschilderbaar vliesbehang strak en stotend plakken.
- Na droging afwerken met een laag Sigmatex Semi-Gloss, Sigmatex Satin of Sigmatex Superlatex Matt.

In verband met de dekking kan het nodig zijn een tweede laag muurverf aan te brengen. Voor het bereiken van een optimale glans, reinigbaarheid en schrobvastheid, kan eveneens een tweede laag noodzakelijk zijn.

#### Opmerkingen

Toepassing van andere lijmsorten en/of muurverven dan hierboven genoemd, kan aanleiding geven tot defecten. Voor technische informatie over de lijm verwijzen wij u naar de technische fiche ProGold Vliesbehanglijm.

### Instructies voor gebruik

#### Lijmtechniek

- Het behang afsnijden met een scherp mes of eventueel afknippen op kamerhoogte plus overlengte;
- ProGold Vliesbehanglijm met een ProGold Verfrol over de breedte van 1 tot 2 banen gelijkmatig op de wand aanbrengen. Verbruik 150 à 200 g/m<sup>2</sup>.
- De eerste baan langs een uitgezette loodlijn aanbrengen en met de ProGold Behangaandrukrol voorzichtig en gelijkmatig aanduwen en luchtblazen vanuit het midden naar de zijkant toe verwijderen.
- De overlengte bij het plafond en de plint afsnijden.
- Voor de volgende banen geldt dezelfde werkwijze. Elke baan wordt stotend geplakt (rand tegen rand) of kunnen over elkaar worden geplakt en dubbel worden door gesneden.

### EMG\_progold

10106DND10007