

Technische Fiche ProGold Afbijt Snel



Omschrijving	Zeer intensief en snel werkend, methyleenchloridevrij afbijtmiddel voor buiten.	
Gebruiksdoel	Het verwijderen van verflagen op basis van alkydhars, watergedragen bindmiddelen, epoxy en polyurethaan. Het verwijderen van graffiti.	
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer snelle werking. • Zelden aantasting van de ondergrond. • Bevat geen methyleenchloride. 	
Kleur en glans	Niet van toepassing	
Verpakking	Blik van 1 liter en 5 liter.	
Basisgegevens	Dichtheid	: ca. 1,02 kg/dm ³
	Vlampunt	: -8°C
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 12 maanden.	
Rendement	Afhankelijk van de verwijderen verf en laagdikte: 1-3 liter/m ²	
Verwerkingscondities	Minimale ondergrond- en omgevingstemperatuur: 0°C.	
Instructies voor gebruik	Gereedschap	Blok- of andere borstel
	Proefvlak	Aanbevolen wordt eerst een proefvlak aan te brengen om de werking te testen.
	Verwerkingsaanwijzing	<ul style="list-style-type: none"> • Verpakking voorzichtig openen. • Het afbijtmiddel ruim opbrengen en vervolgens laten inwerken. • De inwerktijd is afhankelijk van het type verf dat verwijderd moet worden en/of de laagdikte. Indicatie inwerktijd: 10 tot 20 minuten (bij 20°C) • De opgeweekte verf afsteken met een steekmes of plamuurmes. • Bij moeilijk verwijderbare verflagen of zeer dikke lagen de behandeling herhalen. • Afgebeten resten apart opvangen.
	Nabewerking	Het afgebeten oppervlak naspoelen met ProGold Allesreiniger.

Technische Fiche ProGold Afbijt Snel



Veiligheids- maatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold Afbijt Snel.

EMG_progold

10106DNC15002