

## Technische Fiche ProGold Acryl Exterior



**Omschrijving** Plasto-elastische, ééncomponent voegkit voor buiten en binnen op basis van hoogwaardige acrylaatdispersieharsen.

**Gebruiksdoel**

- Het afdichten van voegen die aan geringe werking zijn blootgesteld, met name rond deur- en raamkozijnen, tussen muren en plinten enz
- Het afdichten van scheuren en gaten in hout en muren.
- Bij plint- en plafondaansluitingen
- Gebruik binnen en buiten

**Voornaamste kenmerken**

- Hoge duurzaamheid
- Zeer soepele verwerking.
- Uitstekende overschilderbaarheid met watergedragen en synthetische verven
- Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs licht vochtige ondergronden
- Zeer goed vervormbaar
- Binnen en buiten toepasbaar
- Snel regenbestendig na aanbrengen
- Niet corrosief t.o.v. metalen

**Kleur en glans** Wit

**Verpakking** PVC-vrije polyethyleen kokers van 310 ml.

**Basisgegevens** bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Dichtheid	:	ca. 1,57 kg/dm <sup>3</sup>
Percentage vaste stof	:	83%
Satndvermogen	:	<2 mm (ISO 7390)
Huidvorming	:	na 10 minuten
Droging	:	gemiddeld 2 mm per 24 uur*
Vlampunt	:	niet van toepassing

\* hoge laagdikte, lage temperatuur en hoge R.V. beïnvloeden de droging negatief.

**Houdbaarheid** In gesloten originele verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C tot 18 maanden na productiedatum.

## Technische Fiche ProGold Acryl Exterior



### Fysische gegevens

Vorstbestendigheid tijdens transport	:	tot -15°C
Toelaatbare vervorming	:	+/- 12,5%
Temperatuurbestandheid na uitharden	:	van -20°C tot +75°C

### Mechanische eigenschappen

Bij 2 mm film			
Shore A hardheid	DIM 53505	:	10
Modulus 100%	DIN 53504	:	0,10 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Rek bij breuk	DIN 53504	:	500%

### Ondergrond- condities

#### Materiaal

In het algemeen hecht ProGold Acryl Exterior, zonder primer, goed op vele bouwmaterialen, zoals beton, metselwerk, cellenbeton, gelakt hout, geanodiseerd aluminium en hard PVC. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen.

#### Conditie

Schoon, droog en draagkrachtig.

#### Voorbehandeling

Zeer sterk zuigende ondergronden voorstrijken met verdunde ProGold Acryl Exterior.

### Verwerkings- condities

Tijdens applicatie en droging mag de ondergrond- en omgevingstemperatuur niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +40°C.

### Instructies voor gebruik

#### Koker

De top van de koker afsnijden. Vervolgens de spuitmond erop draaien en die afsnijden naar gelang de voegbreedte.

#### Gereedschap

Handkitpistool, luchtdrukkitpistool of plamuurmes.

#### Voegbreedte

Minimaal 4 mm.  
Maximaal 25 mm.

#### Voegafwerking

De kit direct na applicatie afwerken.

#### Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met leidingwater.  
Gedroogde kit mechanisch verwijderen.

## Technische Fiche ProGold Acryl Exterior



### Veiligheids- maatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold Acryl Exterior.