

## Fiche Technique ProGold 2300 Enduit de réparation universel



**Description** Enduit de réparation et d'égalisation pour l'intérieur à base de plâtre en plastique.

**Usage**

- Pour lisser la maçonnerie brute, le béton, le béton cellulaire, le stuc, la maçonnerie, les éléments et les isolants avant de poser du papier peint ou de peindre.
- Pour le remplissage de grandes irrégularités sur les murs et les plafonds.
- Pour combler les fissures, les trous, ainsi que les joints des plaques de plâtre et autres plaques.
- Pour le plâtrage des surfaces murales en briques et éléments silico-calcaires plats.
- Pour le remplissage des joints des éléments préfabriqués en béton.
- Pour la manutention des éléments en gypse.
- Pour l'ancrage et l'insertion de boîtes de soudure, pour les armatures, les installations, etc.

**Caractéristiques principales**

- Grande force de remplissage.
- Ne se tasse pas.
- Ne se fissure pas.
- Facile à mettre en œuvre.
- Bien écrouvable

**Teintes et brillance** Blanc

**Emballage** Emballage par sac de 5 kg et 25 kg  
Seau en plastique de 10 kg

**Données de base**

Densité	env. 1,0 kg/dm <sup>3</sup> mortier prêt à l'emploi env. 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
Poids du mortier	env. 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Épaisseur de couche	Peut être appliqué dans toutes les épaisseurs de couche souhaitées.
Recouvrable après	Après séchage (env. 24 heures)

Avec des plus grandes épaisseurs de couche et des températures plus faibles, les temps de séchage sont plus longs.

**Conservation** Jusqu'à max. 12 mois dans son emballage d'origine fermé, et dans un endroit frais et sec.

**Rendement** Indication : environ 1 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur de couche.

**Données physiques**

- Résistance à la compression : après 28 jours env. 9 N/mm<sup>2</sup>
- Contrainte de flexion : après 28 jours env. 4 N/mm<sup>2</sup>
- Valeur pH : env. 8

## Fiche Technique ProGold 2300 Enduit de réparation universel



### Conditions du support

Le support doit être bien adhésif, sec, exempt de poussière et d'autres solvants. Le papier peint, la peinture et le plâtre qui adhèrent mal ou qui sont faiblement liés doivent être enlevés. Les laques, les peintures à l'huile et à dispersion et les substrats denses similaires doivent d'abord être débarrassés de la cire, de l'huile et de la graisse. Consultez le service technique pour l'application sur d'autres supports spécifiques.

### Conditions d'application

Durant l'application et le durcissement, la température du support et ambiante doit être supérieure à 5°C.  
Humidité relative de 85 % max.

### Instructions d'emploi

#### Rapport de mélange

1 part d'eau courante: 2 parts de poudre.

#### Instructions de mélange

Versez l'eau courante dans un seau à mélanger. Versez ensuite la poudre dans l'eau courante tout en mélangeant. Mélangez vigoureusement jusqu'à obtenir un mortier sans grumeau. Après un temps d'attente de 2 à 3 minutes, mélangez à nouveau vigoureusement.

#### Temps de traitement

Env. 30 minutes à 20°C

#### Méthode d'application

Appliquez le mortier à l'aide d'un couteau à enduire et réalisez une finition serrée. Pour les plus grands supports, appliquez le mortier au moyen d'une taloche en acier inoxydable et réalisez une finition serrée à l'aide d'un large couteau suédois.

#### Outils recommandés:

Couteau à enduire ProGold.  
Couteau plafonneur ProGold (couteau suédois)

### Mesures de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité de l'enduit de réparation universel 2300 ProGold.

### Données complémentaires

- L'application de bandes de fibre de verre sur des panneaux de placoplâtre n'est pas nécessaire si les bords de ces panneaux ont été fabriqués correctement.
- L'enduit de réparation universel ProGold attire en permanence pendant le temps de traitement, sans que les joints, les trous, les fissures ou les fentes ne se cassent. Ainsi, la surface reste sans déchirure.
- Pour obtenir une surface lisse, l'enduit de réparation universel ProGold doit être lissé ou épongé avec une éponge après son application et peut ensuite être lissé avec une truelle pendant environ 15 minutes.